

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 26 日 (26.05.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/047209 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C04B 37/00 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016760 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 榊川 直 (MA-SUKAWA, Naoshi) [JP/JP]; 〒4678530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP). 市川 周一 (ICHIKAWA, Shuichi) [JP/JP]; 〒4678530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP).
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 11 日 (11.11.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語 (74) 代理人: 渡邊 一平 (WATANABE, Kazuhira); 〒1110053 東京都台東区浅草橋 3 丁目 2 0 番 1 8 号 第 8 菊星タワービル 3 階 Tokyo (JP).
(30) 優先権データ:
特願 2003-382536
2003 年 11 月 12 日 (12.11.2003) JP (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
Aichi (JP).

[続葉有]

(54) Title: HONEYCOMB STRUCTURE

(54) 発明の名称: ハニカム構造体



(57) Abstract: A honeycomb structure, wherein a plurality of cells (5) forming fluid flow passages demarcated by porous partition walls (6) are arranged parallel with each other in the center axis direction. A plurality of honeycomb segments (2) are formed integrally with each other through joining materials (9) containing, as main components, ceramics and granular fillers. Since the occurrence of defects such as the peeling and cracking of the joint parts can be securely suppressed, the durability of the honeycomb structure can be increased.

[続葉有]



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 本発明のハニカム構造体は、多孔質の隔壁6によって区画、形成された流体の流路となる複数のセル5が中心軸方向に互いに並行するように配設された構造を有し、複数のハニカムセグメント2が、主成分としてセラミックスを含有するとともに粒状のフィラーを含有する接合材9によって一体的に接合されて構成されており、接合部剥れやクラック等の欠陥の発生が確実に抑制されて、耐久性に優れたものとなっている。

明 細 書

ハニカム構造体

技術分野

- [0001] 本発明は、ハニカムセグメントの複数が接合材によって一体的に接合されたハニカム構造体に関する。さらに詳しくは、排ガス中の粒子状物質(パティキュレート)等を捕集するフィルタとして特に有用な、接合材による接合後における接合部剥れやクラック等の欠陥の発生、またコーティング材による被覆後における小孔やクラック等の欠陥の発生が確実に抑制された、耐久性に優れたハニカム構造体に関する。

背景技術

- [0002] 排ガス用の捕集フィルタとして、例えば、ディーゼルエンジン等からの排ガスに含まれている粒子状物質(パティキュレート)を捕捉して除去するために、ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF)が、ディーゼルエンジンの排気系等に組み込まれて用いられている。このようなDPFを初めとする排ガス用の捕集フィルタは、ハニカムセグメントの複数が接合材によって一体的に接合されたハニカム構造体から構成されている。
- [0003] このようなハニカム構造体は、例えば、炭化珪素等からなる多孔質の隔壁によって区画、形成された流体の流路となる複数のセルが中心軸方向に互いに並行するように配設された構造を有し、それぞれが全体構造の一部を構成する形状を有するとともに、中心軸に対して垂直な方向に組み付けられることによって全体構造を構成することになる形状を有する複数のハニカムセグメントが、接合材によって一体的に接合されて、中心軸に対して垂直な平面で切断した全体の断面形状が円形等の所定の形状となるように成形された後、その外周面がコーティング材により被覆された構造となっている。隣接したセルの端部は、交互に目封じされている。すなわち、一のセルは、一方の端部が開口し、他方の端部が目封じされており、これと隣接する他のセルは、一方の端部が目封じされ、他方の端部が開口している。
- [0004] このような構造とすることにより、一方の端部から所定のセル(流入セル)に流入させた排ガスを、多孔質の隔壁を通過させることによって流入セルに隣接したセル(流出

セル)を経由して流出させ、隔壁を通過させる際に排ガス中の粒子状物質(パーティキュレート)を隔壁に捕捉させることによって、排ガスの浄化をすることができる。

[0005] このようなハニカム構造体に用いられる、複数のハニカムセグメントを一体的に接合するための接合材及びその外周面を被覆するためのコーティング材に対しては、良好な塗布性が要求される。特に、接合材においては、ハニカムセグメントの圧着時に良好な伸び性をも要求される。これらの特性を得るためには、塗布時の接合材及びコーティング材の粘度を下げるのが有効な手段であるが、低粘度の接合材及びコーティング材においては、用いる溶媒量が多くなるため、乾燥時における脱溶媒収縮量が大きくなる。このため、接合材による接合後において、接合部剥れやクラック等の欠陥が発生し易く、またコーティング材による被覆後において、小孔、クラック、擦れ等の欠陥が発生し易いという問題があった。

[0006] このような問題に対応して、有機バインダーを接合材に添加することにより、乾燥硬化の過程でのマイグレーションの発生を抑制し、上述の欠陥の発生を抑制してハニカム構造体の耐久性を向上させることを企図したセラミック構造体が開示されている(特許文献1参照)。

[0007] なお、特許文献1には、有機バインダーの好適例として、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等が挙げられ、中でも、カルボキシメチルセルロースが好ましく、接合時における接合材の流動性を確保がすることが可能であることが開示されている。

[0008] 特許文献1:特許第3121497号公報

発明の開示

[0009] しかしながら、特許文献1に開示されたセラミック構造体に用いられる接合材においては、接合時における流動性は確保されるものの、有機バインダーを添加すること起因して、混練中に一旦粘度が大きくなり、混練を継続すると粘度が低下するという状態の変化が起こるため、接合材の物性が不安定となり、塗布性や伸び性を向上させるための物性の調整が難しく、實際上、上述の欠陥の発生を確実に抑制することが困難であるという問題があった。

[0010] 本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、排ガス中の粒子状物質(パテ

イキュレート)等を捕集するフィルタとして特に有用な、接合材による接合後における接合部剥れやクラック等の欠陥の発生、またコーティング材による被覆後における小孔やクラック等の欠陥の発生が確実に抑制された、耐久性に優れたハニカム構造体を提供することを目的とする。

- [0011] 上記目的を達成するため、本発明によって、下記のハニカム構造体が提供される。
- [0012] [1]多孔質の隔壁によって区画、形成された流体の流路となる複数のセルが中心軸方向に互いに並行するように配設された構造を有するハニカム構造体であって、それぞれが全体構造の一部を構成する形状を有するとともに、前記中心軸に対して垂直な方向に組み付けられることによって前記全体構造を構成することになる形状を有する複数のハニカムセグメントが、主成分としてセラミックスを含有するとともに粒状のフィラーを含有する接合材によって一体的に接合されて構成されてなることを特徴とするハニカム構造体。
- [0013] このように構成することによって、接合材による接合後における接合部剥れやクラック等の欠陥の発生を確実に抑制し、耐久性を向上させることができる。すなわち、粒状のフィラーが用いられることによってフィラーが接合材中で転がり易くなって(フィラーの転がり性が向上して)、接合材を塗布する際や圧着する際に接合材が良好に延びることができるようになる。その結果、塗布性及び延び性を向上させることが可能となり、溶媒を多く用いて接合材の粘度を低下させる必要がなく、乾燥時の脱水収縮を抑制することができ、乾燥時における上述の欠陥の発生を抑制することができる。また、混練時の粘度変化が小さいため、接合材が安定し、その塗布性や延び性を向上させる調整が容易となって、上述の欠陥の発生を確実に抑制することができる。
- [0014] [2]前記接合材に含有される前記粒状のフィラーが、平均10〜300 μ mの直径を有する前記[1]に記載のハニカム構造体。
- [0015] このように構成することによって、上述のフィラーの転がり性を確保することができ、しかも、接合材に良好な乾燥性を付与することができる。
- [0016] [3]前記接合材に含有される前記粒状のフィラーが、中空構造を有する前記[1]又は[2]に記載のハニカム構造体。
- [0017] このように構成することによって、接合材のヤング率が低減し、ハニカム構造体の耐

熱衝撃性を向上させて、使用時のクラックの発生をさらに確実に抑制することができる。

[0018] [4]前記接合材が、前記粒状のフィラーを、20〜70体積%含有する前記[1]〜[3]のいずれかに記載のハニカム構造体。

[0019] このように構成することによって、接合材の塗布性及び延び性を確保することができるとともに、接合材としての強度を保持することが可能となり、耐久性を向上させることができる。

[0020] [5]前記接合材が、無機粒子、酸化物繊維及びコロイド状酸化物からなる群から選ばれる少なくとも一種をさらに含有する前記[1]〜[4]のいずれかに記載のハニカム構造体。

[0021] このように構成することによって、接合材の塗布性及び延び性を向上させることができる。

[0022] [6]多孔質の隔壁によって区画、形成された流体の流路となる複数のセルが中心軸方向に互いに並行するように配設された構造を有するハニカム構造体であって、それぞれが全体構造の一部を構成する形状を有するとともに、前記中心軸に対して垂直な方向に組み付けられることによって前記全体構造を構成することになる形状を有する複数のハニカムセグメントが、接合材によって一体的に接合されてなり、かつその接合体の外周面が、主成分としてセラミックスを含有するとともに、粒状のフィラーを含有するコーティング材によって被覆されてなることを特徴とするハニカム構造体。

[0023] このように構成することによって、コーティング材による被覆後における、小孔やクラック等の欠陥の発生を確実に抑制することができる。すなわち、粒状のフィラーが用いられることによってフィラーがコーティング材中で転がり易くなって(フィラーの転がり性が向上して)、コーティング材を塗布する際や圧着する際に接合材が良好に延びることができるようになる。その結果、塗布性及び延び性を向上させることが可能となり、溶媒を多く用いて接合材の粘度を低下させる必要がなく、乾燥時の脱水収縮を抑制することができ、乾燥時における上述の欠陥の発生を抑制することができる。また、混練時の粘度変化が小さいため、コーティング材が安定し、その塗布性や延び性を向上させる調整が容易となって、上述の欠陥の発生を確実に抑制することがで

きる。

[0024] [7]前記コーティング材に含有される前記粒状のフィラーが、平均10〜300 μm の直径を有する前記[6]に記載のハニカム構造体。

[0025] このように構成することによって、上述のフィラーの転がり性を確保することができ、しかも、コーティング材に良好な乾燥性を付与することができる。

[0026] [8]前記コーティング材に含有される前記粒状のフィラーが、中空構造を有する前記[6]又は[7]に記載のハニカム構造体。

[0027] このように構成することによって、コーティング材のヤング率が低減し、ハニカム構造体の耐熱衝撃性を向上させて、使用時のクラックの発生をさらに確実に抑制することができる。

[0028] [9]前記コーティング材が、前記粒状のフィラーを、20〜70体積%含有する前記[6]〜[8]のいずれかに記載のハニカム構造体。

[0029] このように構成することによって、コーティング材の塗布性及び延び性を確保することができるとともに、コーティング材としての強度を保持することが可能となり、耐久性を向上させることができる。

[0030] [10]前記コーティング材が、無機粒子、酸化物繊維及びコロイド状酸化物からなる群から選ばれる少なくとも一種をさらに含有する前記[6]〜[9]のいずれかに記載のハニカム構造体。

[0031] このように構成することによって、コーティング材の塗布性及び延び性を向上させることができる。

[0032] 以上説明したように、本発明によって、排ガス中の粒子状物質(パーティキュレート)等を捕集するフィルタとして特に有用な、接合材による接合後における接合部剥れやクラック等の欠陥の発生、またコーティング材による被覆後における小孔やクラック等の欠陥の発生が確実に抑制された、耐久性に優れたハニカム構造体が提供される。

図面の簡単な説明

[0033] [図1]本発明のハニカム構造体の一の実施の形態(中心軸に対して垂直な平面で切断した全体の断面形状が円形)を模式的に示す斜視図である。

[図2]本発明のハニカム構造体の他の実施の形態(中心軸に対して垂直な平面で切

断した全体の断面形状が正方形)の一部を端面側から見た正面図である。

[図3]本発明のハニカム構造体の他の実施の形態に用いられるハニカムセグメントを模式的に示す斜視図である。

[図4]図3におけるA-A線断面図である。

[図5]接合材への混練による粘度の時間的变化を示すグラフである。

符号の説明

- [0034] 1…ハニカム構造体、2…ハニカムセグメント、4…コーティング材、5…セル、6…隔壁、7…充填材、9…接合材。

発明を実施するための最良の形態

- [0035] 図1、2に示すように、本発明の実施の形態におけるハニカム構造体1は、多孔質の隔壁6によって区画、形成された流体の流路となる複数のセル5がハニカム構造体1の中心軸方向に互いに並行するように配設された構造を有し、それぞれが全体構造の一部を構成する形状を有するとともに、ハニカム構造体1の中心軸に対して垂直な方向に組み付けられることによって全体構造を構成することになる形状を有する複数のハニカムセグメント2が、主成分としてセラミックスを含有するとともに粒状のフィラーを含有する接合材9によって一体的に接合されて構成されてなるものである。接合材9によるハニカムセグメント2の接合の後、ハニカム構造体1の中心軸に対して垂直な平面で切断した全体の断面形状が円形、楕円形、三角形、正方形、その他の形状となるように研削加工され、外周面がコーティング材4によって被覆される。このハニカム構造体1をDPFとして用いる場合、ディーゼルエンジンの排気系等に配置することにより、ディーゼルエンジンから排出されるスootを含む粒子状物質(パーティキュレート)を捕捉することができる。なお、図1においては、一つのハニカムセグメント2においてのみ、セル5及び隔壁6を示している。

- [0036] それぞれのハニカムセグメント2は、図3、4に示すように、ハニカム構造体1(図1参照)の全体構造の一部を構成する形状を有するとともに、ハニカム構造体1(図1参照)の中心軸に対して垂直な方向に組み付けられることによって全体構造を構成することになる形状を有している。セル5はハニカム構造体1の中心軸方向に互いに並行するように配設されており、隣接しているセル5におけるそれぞれの端部が交互に充填

材7によって目封じされている。

- [0037] 所定のセル5(流入セル)においては、図3、4における左端部側が開口している一方、右端部側が充填材7によって目封じされており、これと隣接する他のセル5(流出セル)においては、左端部側が充填材7によって目封じされるが、右端部側が開口している。このような目封じにより、図2に示すように、ハニカムセグメント2の端面が市松模様状を呈するようになる。
- [0038] このような複数のハニカムセグメント2が接合されたハニカム構造体1を排ガスの排気系内に配置した場合、排ガスは図4における左側から各ハニカムセグメント2のセル5内に流入して右側に移動する。
- [0039] 図4においては、ハニカムセグメント2の左側が排ガスの入口となる場合を示し、排ガスは、目封じされることなく開口しているセル5(流入セル)からハニカムセグメント2内に流入する。セル5(流入セル)に流入した排ガスは、多孔質の隔壁6を通過して他のセル5(流出セル)から流出する。そして、隔壁6を通過する際に排ガス中のスートを含む粒子状物質(パーティキュレート)が隔壁6に捕捉される。
- [0040] このようにして、排ガスの浄化を行うことができる。このような捕捉によって、ハニカムセグメント2の内部にはスートを含む粒子状物質(パーティキュレート)が経時的に堆積して圧力損失が大きくなるため、スート等を燃焼させる再生が行われる。
- [0041] なお、図2〜4には、全体の断面形状が正方形のハニカムセグメント2を示すが、三角形、六角形等の形状であってもよい。また、セル5の断面形状も、三角形、六角形、円形、楕円形、その他の形状であってもよい。
- [0042] 図2に示すように、接合材9は、ハニカムセグメント2の外周面に塗布されて、ハニカムセグメント2を接合するように機能する。接合材9の塗布は、隣接しているそれぞれのハニカムセグメント2の外周面に行ってもよいが、隣接したハニカムセグメント2の相互間においては、対応した外周面の一方に対してだけ行ってもよい。
- [0043] このような対応面の片側だけへの塗布は、接合材9の使用量を節約できる点で好ましい。接合材9の厚さは、ハニカムセグメント2の相互間の接合力を勘案して決定され、例えば、0.2〜4.0mmの範囲で適宜選択される。
- [0044] コーティング材4は、ハニカムセグメント2の接合体の外周面に塗布されて、ハニカ

ムセグメント2の接合体の外周面を保護するように機能する。コーティング材4の厚さは、例えば、0.1〜1.5mmの範囲で適宜選択される。

- [0045] ハニカムセグメント2の材料としては強度、耐熱性の観点から、炭化珪素、珪素-炭化珪素系複合材料、窒化珪素、コーージェライト、ムライト、アルミナ、スピネル、炭化珪素-コーージェライト系複合材、珪素-炭化珪素複合材、リチウムアルミニウムシリケート、チタン酸アルミニウム、Fe-Cr-Al系金属からなる群から選択される少なくとも一種を用いることが好ましい。中でも、炭化珪素又は珪素-炭化珪素系複合材料が好ましい。
- [0046] ハニカムセグメント2の作製は、例えば、上述の材料から適宜選択したものに、メチルセルロース、ヒドロキシプロポキシルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール等のバインダー、界面活性剤、溶媒としての水等を添加して、可塑性の坯土とし、この坯土を上述の形状となるように押出成形し、次いで、マイクロ波、熱風等によって乾燥した後、焼結することにより行うことができる。
- [0047] セル5の目封じに用いる充填材7としては、ハニカムセグメント2と同様な材料を用いることができる。充填材7による目封じは、目封じをしないセル5をマスキングした状態で、ハニカムセグメント2の端面をスラリー状の充填材7に浸漬することにより開口しているセル5に充填することにより行うことができる。充填材7の充填は、ハニカムセグメント2の成形後における焼成前に行っても、焼成後に行ってもよいが、焼成前に行うことの方が、焼成工程が1回で終了するため好ましい。
- [0048] 以上のようなハニカムセグメント2の作製の後、ハニカムセグメント2の外周面にスラリー状の接合材9を塗布し、所定の立体形状(ハニカム構造体1の全体構造)となるように複数のハニカムセグメント2を組み付け、この組み付けた状態で圧着した後、加熱乾燥する。このようにして、複数のハニカムセグメント2が一体的に接合された接合体が作製される。その後、この接合体を上述の形状に研削加工し、外周面をコーティング材4によって被覆し、加熱乾燥する。このようにして、図1に示すハニカム構造体1が作製される。
- [0049] 接合材9は、主成分としてセラミックスを含有するとともに粒状のフィラーを含有する

。接合材9及びコーティング材4としては、同じ材料を用いることができる。本実施の形態において、接合材9及びコーティング材4に主成分として含有されるセラミックスとしては、例えば、炭化珪素、窒化珪素、コーージェライト、アルミナ、ムライト等のセラミックスを挙げることができる。これに、コロイダルシリカ、コロイダルアルミナ等のコロイダルゾル、必要に応じて金属繊維や造孔材を配合したものであってもよい。

[0050] 接合材9及びコーティング材4に含有される粒状のフィラーとしては、例えば、無機材料又は有機材料からなるものを挙げることができる。無機材料の具体例としては、ガラスビーズ、フライアッシュバルーン等を挙げることができ、有機材料の具体例としては、澱粉、発泡樹脂等を挙げることができる。

[0051] 粒状のフィラーは、平均10〜300 μm の直径を有することが好ましく、平均15〜250 μm がさらに好ましく、平均20〜200 μm が特に好ましい。粒状のフィラーの平均直径が10 μm 未満であると、転がり性を付与するフィラーとしての効果が発揮されず、接合材9及びコーティング材4の良好な塗布性、伸び性が得られず欠陥が十分に抑制されないことがある。一方、平均径が300 μm を超えると、粒子間隙が大きくなるため、塗布後の脱水速度が大きくなり、接合材9及びコーティング材4の表面が速く乾き、接合材9の場合、接合しようとするハニカムセグメント2を押し付けても十分な接合強度が得られず、コーティング材4の場合、小孔やクラック、擦れ等の欠陥が生じ易い。

[0052] 粒状のフィラーは、長中心軸／短中心軸比が1.0〜4.0の範囲にあることが好ましく、真球であることがさらに好ましい。

[0053] 粒状のフィラーは、接合材9及びコーティング材4に、20〜70体積％の割合で含有されることが好ましい。25〜65体積％であることがさらに好ましく、30〜60体積％であることが特に好ましい。含有割合が20体積％未満であると、フィラーとしての効果が発揮されないことがあり、70体積％を超えると、必要な強度が得られないことがある。

[0054] 粒状のフィラーは、中空構造を有することが好ましい。中空構造を有する粒子(中空粒子)を用いることにより、接合材9及びコーティング材4が硬化して形成される接合部及び外周面の密度が低下し、ヤング率を低減することが可能となる。これにより、接

合部及び外周面の耐熱衝撃性が向上し、使用時のクラック発生を抑制することができる。

- [0055] 本実施の形態において、接合材9及びコーティング材4は、上述のセラミックス及び粒状のフィラーに加えて、無機粒子、酸化物繊維及びコロイド状酸化物からなる群から選ばれる少なくとも一種を5〜60質量%の割合でさらに含有してもよい。これらを含含有させることにより、接合材9及びコーティング材4としての特性を向上させることができる。
- [0056] 無機粒子としては、例えば、炭化珪素、窒化珪素、コーージェライト、アルミナ、ムライト、ジルコニア、磷酸ジルコニウム、アルミニウムチタネート及びチタニアからなる群から選ばれる少なくとも一種のセラミックス；Fe—Cr—Al系金属；ニッケル系金属；金属Si；SiC等を挙げることができる。
- [0057] 酸化物繊維としては、例えば、アルミノシリケート質繊維、その他の繊維を挙げることができる。
- [0058] コロイド状酸化物としては、例えば、シリカゾル、アルミナゾル等を挙げることができる。
- [0059] 接合材9及びコーティング材4の熱伝導率は、0.1〜5.0W/m・kであることが好ましく、0.2〜3.0W/m・kであることがさらに好ましい。熱伝導率が0.1W/m・k未満であると、ハニカムセグメント2間の熱伝達を阻害してハニカム構造体1内の温度を不均一にすることがある。熱伝導率が5.0W/m・kを超えると、接合強度が低下することがあるとともに、ハニカム構造体1の製造が困難となることがある。
- [0060] 接合材9及びコーティング材4の熱膨張率は、熱衝撃等によってクラックが発生するを防止するため、比較的低いことが好ましく、 1×10^{-6} 〜 8×10^{-6} /°Cの範囲であることが好ましい。 1.5×10^{-6} 〜 7×10^{-6} /°Cの範囲であることがさらに好ましく、 2×10^{-6} 〜 6×10^{-6} /°Cの範囲であることが特に好ましい。

実施例

- [0061] 以下、本発明を実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明は、これらの実施例によっていかなる制限を受けるものではない。
- [0062] 本実施例では、原料としてSiC粉末及びSi粉末を80:20の重量割合で混合し、こ

れに造孔材として澱粉、発泡樹脂を加え、さらにメチルセルロース及びヒドロキシプロポキシルメチルセルロース、界面活性剤及び水を添加して、可塑性の坏土を作製した。この坏土を押出成形し、マイクロ波及び熱風で乾燥して隔壁の厚さが $310\mu\text{m}$ 、セル密度が約 $46.5\text{セル}/\text{cm}^2$ ($300\text{セル}/\text{平方インチ}$)、断面形状が一辺 35mm の正方形、長さが 152mm のハニカムセグメントを得た。

[0063] このハニカムセグメントに対し、端面が市松模様状を呈するように、隣接するセルが互いに反対側となる一方の端部でハニカムセグメントの製造に用いた材料と同様の材料と用いて目封じし、乾燥させた後、大気雰囲気中約 400°C で脱脂し、その後、 Ar 不活性雰囲気中で約 1450°C で焼成して、 Si 結合 SiC の焼成ハニカムセグメントを得た。

[0064] 一方、フィラーとして発泡樹脂(アクリルニトリル樹脂)、有機バインダーとしてメチルセルロース、無機粒子として SiC 粉末、酸化物繊維としてアルミノシリケート質繊維、無機バインダーとしてシリカゲル40質量%水溶液及び粘土を混合し、水を加えて、ミキサーを用いて30分間混練し、表1に示す組成の接合材A〜Kを得た。表1における接合材A〜Kの内、接合材A〜Iは後述するように、本発明の実施例に用いられ、接合材J、Kは比較例に用いられる。

[0065] [表1]

接合材No.	発泡樹脂 平均径 [μm]	発泡樹脂 [質量%]	発泡樹脂 [体積%]	メチロ-ス [質量%]	SiC粉末 [質量%]	アルミシリカ-ト 繊維 [質量%]	シリカゲル [質量%]	粘土 [質量%]	水 [質量%]
A	15	1	40	0	41	24	23	1	10
B	100	1	40	0	41	24	23	1	10
C	250	1	40	0	41	24	23	1	10
D	100	0.5	25	0	41	24.5	23	1	10
E	100	4	65	0	40	24	22	1	9
F	5	1	40	0	41	24	23	1	10
G	500	1	40	0	41	24	23	1	10
H	100	0.2	10	0	42	25	22	0.8	10
I	100	7	80	0	40	23	22	1	7
J	—	0	0	0	42	25	22	1	10
K	—	0	0	1	39	22	22	1	15

[0066] 表2は、表1に示す接合材B、H、Kについてミキサーによって混練中に、一定時間毎に粘度を測定した結果を示す。図5は、接合材B、H、Kへの混練による粘度の時

間的变化を示す。図5において、特性曲線B1は接合材B、特性曲線H1は接合材H、特性曲線K1は接合材Kをそれぞれ用いた場合を示す。

[0067] [表2]

接合材No.	混練5分後粘度 [dPa・s]	混練30分後粘度 [dPa・s]	混練時粘度変化 [dPa・s]
B	620	510	110
H	600	490	110
K	800	500	300

[0068] これらの結果からわかるように、有機バインダーを添加した接合材K(特性曲線K1)では混練初期に粘度が増大した後、15分を過ぎた時点付近から粘度変化がほぼ見られなくなる。これに対し、発泡樹脂を添加した接合材B(特性曲線B1)及び接合材H(特性曲線H1)では、混練を通じて粘度変化がほとんど見られない。

[0069] 次に、表1に示す接合材を用いて焼成ハニカムセグメントを接合した。この接合では、接合材の厚みが1mmとなるように、各々複数個ずつ接合した後、200℃、5時間乾燥して、実施例1〜9及び比較例1のハニカム構造体を得た。それぞれのハニカム構造体から、所定の強度試験用サンプルを10個ずつ切り出し、JIS R1601に従って3点曲げ接合強度の測定を行なった。結果を表3に示す。

[0070] 表3に示すように、フィラーを添加しない接合材(接合材J)を用いた比較例1の場合、接合部に大きな剥れが見られた。また、同様に平均径が10〜300 μ mの範囲を外れる発泡樹脂を添加した接合材(接合材F、G)を用いた実施例6、7の場合、及び発泡樹脂の添加量が20〜70体積%の範囲を外れる接合材(接合材H、I)を用いた実施例8、9の場合、延び性不良のために、接合部にごく一部の剥れが見られたり、接合強度がやや低い値となった。

[0071] [表3]

	接合材No.	接合層外観	接合強度[MPa]
実施例 1	A	接合剥れなし	2.9
実施例 2	B	接合剥れなし	3.7
実施例 3	C	接合剥れなし	2.7
実施例 4	D	接合剥れなし	3.3
実施例 5	E	接合剥れなし	3.2
実施例 6	F	接合剥れ一部あり	1.2
実施例 7	G	接合剥れなし	0.9
実施例 8	H	接合剥れ一部あり	1.2
実施例 9	I	接合剥れなし	0.7
比較例 1	J	接合剥れあり	1.4

[0072] さらに、接合材B、Jを用いた実施例10、比較例1の場合に対して密度と強度／ヤング率比を比較した。結果を表4に示す。

[0073] 表4に示すように、中空の発泡樹脂を添加した接合材Bを用いた実施例10の方が、中空の発泡樹脂を添加しない接合材Jを用いた比較例1の場合よりも、強度／ヤング率比が向上することが確認された。これにより使用時の耐熱衝撃性の向上が期待できる。

[0074] [表4]

	接合材No.	密度[g/cm ³]	強度[MPa]	ヤング率[GPa]	強度*1000／ヤング率比
実施例 10	B	1.5	1.2	0.8	1.5
比較例 1	J	2.1	1.4	1.2	1.2

[0075] さらに、表1に示す接合材A～Jのそれぞれに、水を添加してコーティング可能な粘度に調整することにより、コーティング材L～Uを作製した。そして、焼成ハニカムセグメントを16本接合して得られた接合体の外周を研削した後、その外周部に対してコーティング材L～Uをそれぞれ個別に塗布し、200℃で2時間乾燥して、実施例11～19及び比較例3のハニカム構造体を得た。表5に、添加水分量(質量%)及びこのハニカム構造体の接合層の外観(小孔、クラック、擦れの有無)を、目視によって検査した結果を示す。

[0076] [表5]

	コーティング材No.	添加水（外配） [質量%]	接合層外観		
			小孔	クラック	擦れ
実施例 1 1	L	2.0	なし	なし	なし
実施例 1 2	M	2.0	なし	なし	なし
実施例 1 3	N	2.0	なし	なし	なし
実施例 1 4	O	3.0	なし	なし	なし
実施例 1 5	P	2.0	なし	なし	なし
実施例 1 6	Q	2.0	なし	なし	あり
実施例 1 7	R	2.0	なし	あり	なし
実施例 1 8	S	3.5	なし	あり	なし
実施例 1 9	T	2.0	なし	あり	なし
比較例 2	U	4.0	あり	あり	あり

[0077] 表5に示すように、フィラーを添加しないコーティング材(コーティング材U)を用いた比較例2の場合、小孔、クラック、擦れからなる欠陥が生じた。また、平均直径が10〜300 μm の範囲を外れるフィラーを添加したコーティング材Q、R及びフィラーの含有量が20〜70体積%の範囲を外れるコーティング材S、Tを用いた実施例16〜19の場合、小孔、クラック、擦れの一部からなる欠陥が若干生じた。

産業上の利用可能性


[0078] 本発明のハニカム構造体は、排ガス用の捕集フィルタとして、例えば、ディーゼルエンジン等からの排ガスに含まれている粒子状物質(パーティキュレート)を捕捉して除去するためのディーゼルパーティキュレートフィルタ(DPF)として有用である。

請求の範囲


- [1] 多孔質の隔壁によって区画、形成された流体の流路となる複数のセルが中心軸方向に互いに並行するように配設された構造を有するハニカム構造体であって、
それぞれが全体構造の一部を構成する形状を有するとともに、前記中心軸に対して垂直な方向に組み付けられることによって前記全体構造を構成することになる形状を有する複数のハニカムセグメントが、主成分としてセラミックスを含有するとともに粒状のフィラーを含有する接合材によって一体的に接合されて構成されてなることを特徴とするハニカム構造体。
- [2] 前記接合材に含有される前記粒状のフィラーが、平均10〜300 μ mの直径を有する請求項1に記載のハニカム構造体。
- [3] 前記接合材に含有される前記粒状のフィラーが、中空構造を有する請求項1又は2に記載のハニカム構造体。
- [4] 前記接合材が、前記粒状のフィラーを、20〜70体積%含有する請求項1〜3のいずれかに記載のハニカム構造体。
- [5] 前記接合材が、無機粒子、酸化物繊維及びコロイド状酸化物からなる群から選ばれる少なくとも一種をさらに含有する請求項1〜4のいずれかに記載のハニカム構造体。
- [6] 多孔質の隔壁によって区画、形成された流体の流路となる複数のセルが中心軸方向に互いに並行するように配設された構造を有するハニカム構造体であって、それぞれが全体構造の一部を構成する形状を有するとともに、前記中心軸に対して垂直な方向に組み付けられることによって前記全体構造を構成することになる形状を有する複数のハニカムセグメントが、接合材によって一体的に接合されてなり、かつその接合体の外周面が、主成分としてセラミックスを含有するとともに、粒状のフィラーを含有するコーティング材によって被覆されてなることを特徴とするハニカム構造体。
- [7] 前記コーティング材に含有される前記粒状のフィラーが、平均10〜300 μ mの直径を有する請求項6に記載のハニカム構造体。
- [8] 前記コーティング材に含有される前記粒状のフィラーが、中空構造を有する請求項6又は7に記載のハニカム構造体。

- [9] 前記コーティング材が、前記粒状のフィラーを、20〜70体積%含有する請求項6〜8のいずれかに記載のハニカム構造体。
- [10] 前記コーティング材が、無機粒子、酸化物繊維及びコロイド状酸化物からなる群から選ばれる少なくとも一種をさらに含有する請求項6〜9のいずれかに記載のハニカム構造体。


[図1]




[図2]




[図3]



[図4]



[図5]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/016760

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ C04B37/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ C04B37/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2003/67041 A1 (Ibiden Co., Ltd.), 14 August, 2003 (14.08.03), Page 59, line 20 to page 105, line 2; Fig. 3 & WO 2003/67042 A1 & EP 1479881 A1 & EP 1479882 A1	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
26 November, 2004 (26.11.04)

Date of mailing of the international search report
14 December, 2004 (14.12.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C04B37/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C04B37/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO 2003/67041 A1 (イビデン株式会社) 2003.08.14, 第59頁第20行-第105頁第2行, 図3 & WO 2003/67042 A1 & EP 1479881 A1 & EP 1479882 A1	1-10

☐ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.11.2004

国際調査報告の発送日

14.12.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

村守 宏文

4T

9729

電話番号 03-3581-1101 内線 6791